

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSIONES – DIMENSIONS

| Característica Characteristic | Norma Norm | Valor medio según dimensión nominal N Average value depending on nominal dimension N | | |
|--|----------------|---|--------------------|----------------------|
| | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | |
| Longitud y anchura Length and width | EN ISO 10545-2 | ± 0.75 mm | ± 0.5 % | ± 2.0 mm |
| Espesor Thickness | EN ISO 10545-2 | ± 0.5 mm | ± 10 % | ± 0.5 mm |
| Rectitud de lados ¹ Straightness of sides | EN ISO 10545-2 | --- | --- | --- |
| Ortogonalidad ² Rectangularity | EN ISO 10545-2 | --- | --- | --- |
| Planitud de la superficie ³ Surface flatness | | | | |
| Curvatura central Central curvature | EN ISO 10545-2 | + 0.75 mm - 0.50 mm | + 0.5 % - 0.3 % | + 2.0 mm - 1.5 mm |
| Curvatura lateral Side curvature | | + 0.75 mm - 0.50 mm | + 0.5 % - 0.3 % | + 2.0 mm - 1.5 mm |
| Alabeo Warp | | ± 0.75 mm | ± 0.5 % | ± 2.0 mm |

PROPIEDADES FÍSICAS – PHYSICAL PROPERTIES

| Característica Characteristic | Norma Norm | Valor medio Average value |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Absorción de agua Water absorption | EN ISO 10545-3 | > 10 % (BIII) |
| Fuerza de rotura Breaking of rupture | EN ISO 10545-4 | > 600 N |
| Resistencia mecánica Modulus of rupture | EN ISO 10545-4 | > 12 N/mm ² |
| Resistencia al rayado (MOHS) Scratch hardness (MOHS) | EN 101 | 3 |
| Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock | EN ISO 10545-9 | Garantizada Guaranteed |
| Resistencia al cuarteo Crazing resistance | EN ISO 10545-11 ASTM C424 | Garantizada Guaranteed |
| Destonificación Shade Variation | --- | V2 |
| Reacción al fuego Reaction to fire | --- | A1- s1, d0 |

PROPIEDADES QUÍMICAS – CHEMICAL PROPERTIES

| Característica Characteristic | Norma Norm | Valor medio Average value |
|---|-----------------|------------------------------|
| Resistencia a las manchas Resistance to stains | EN ISO 10545-14 | 5 |
| Resistencia a productos químicos Chemical resistance | | |
| Ácidos y álcalis de baja concentración Low concentration acids and alkalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia al rayado (MOHS) Scratch hardness (MOHS) | | GHB |
| Productos domésticos Household chemicals | | GA |

¹ No se puede medir la rectitud por tener las piezas lados irregulares / Straightness can not be measured, due to the irregularity of sides of the tiles

² No se puede medir la ortogonalidad por tener las piezas lados irregulares / Rectangularity can not be measured, due to the irregularity of sides of the tiles

³ Se debe medir en la cara no vista de la pieza, debido a la superficie irregular de las piezas / Flatness must be measured in the back of the tiles, due to the irregular surface of the tiles

Exclusive Distributor:


MIR Group, Inc.

2200 B Zanker Rd, San Jose, CA 95131

Ph: +1 408 432-5400, +1 408 432-1000

fax: +1 408 228-3924

e-mail: info@mir-mosaic.com

 www.facebook.com/mir.mosaic

www.mir-mosaic.com



MIR[®]
porcelain
collections

Designs for your lifestyle

SATIN



SATIN blanco



Satin Blanco 5x5
Size: 5"x5"



Satin Blanco 2.5x8
Size: 2.5"x8"



Satin Blanco Pencil Bullnose
Size: 1"x 8"



SATIN rose



Satin Rose 5x5
Size: 5"x5"



Satin Rose 2.5x8
Size: 2.5"x8"



Satin Rose Pencil Bullnose
Size: 1" x 8"




SATIN lavanda



Satin Lavanda 5x5
Size: 5"x5"




Satin Lavanda 2.5x8
Size: 2.5"x8"



Satin Lavanda Pencil Bullnose
Size: 1"x 8"



SATIN
quetzal



Satin Quetzal 5x5
Size: 5"x5"




Satin Quetzal 2.5x8
Size: 2.5"x8"




Satin Quetzal Pencil Bullnose
Size: 1"x 8"




SATIN
reef



Satin Reef 5x5
Size: 5"x5"



Satin Reef 2.5x8
Size: 2.5"x8"



Satin Reef Pencil Bullnose
Size: 1"x 8"